



บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด
ZOLA ASPHALT CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 112 หมู่ 5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705542000359
โทร. (66) 32 212503-6 แฟกซ์. (66) 32 301000
E-mail : sales@zolaasphalt.co.th Line ID : zolaasphalt

HQ : 112 Moo 5 Pakrat Banpong Ratchaburi 70110
TAX ID : 0705542000359
TEL. (66) 32 212503-6 FAX. (66) 32 301000
www.zolaasphalt.co.th

รายละเอียดและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

Joint Sealer วัสดุารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทอร์ออน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่ผสมระหว่าง แอสฟัลท์ซีเมนต์ (ASPHALT CEMENT) กับ โพลีเมอร์ (POLYMER) ภายใต้กระบวนการผสมที่ดำเนินในโรงงานผลิตโดยใช้เครื่องผสมที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและเพิ่มการยึดเกาะสำหรับวัสดุคอนกรีต เหมาะสำหรับยานพาหนะเพื่อป้องกันการแทรกซึมของน้ำหรือความชื้นและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ รวมทั้งยังป้องกันการแตกร้าวของผิวคอนกรีตที่เกิดจากการหดและขยายตัวคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Zola Asphalt ได้รับการรับประกันก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้ง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการผลิตและควบคุมคุณภาพตรงตามระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ Zola Asphalt ภายใต้ ISO 9001 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

การใช้งาน

งานหยอดรอยต่อคอนกรีตหรืองานอุดซ่อมรอยแตกในถนนคอนกรีต โดยการให้ความร้อนแก่ Joint Sealer ตามที่กำหนด (150-180 °C) แล้วเทวัสดุลงในรอยต่อหรือรอยแตกคอนกรีตแล้วปล่อยให้เย็น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ : มอก.479/2541 วัสดุารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทอร์ออน

PROPERTIES	METHOD	UNIT	SPECIFICATION
1. Penetration at 25 °C , 150 g , 5 sec.	ASTM D5/TIS. 1201	0.1mm	Max. 90
2. Safe heating temperature	-	°C	-
3. Pour point	TIS.479-2541	cm	At least 11 °C below the safe temperature.
4. Flow at 60 °C	TIS.479-2541	°C	Max. 5.0
5. Bonding	TIS.479-2541	mm	Max. 6.4

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ดูได้จากเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ที่ขอรับได้จากตัวแทนขายในพื้นที่

รายละเอียดอื่นๆ

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางมะตอยน้ำ ยางมะตอยปรับปรุงคุณภาพด้วยโพลีเมอร์ รวมถึงยางมะตอยทุกชนิดสำหรับงานทาง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อผู้จัดการประจำเขตการขายในพื้นที่ หรือติดต่อบริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด โทร. (66) 32 212503-6 และสามารถติดต่อผ่านช่องทาง info@zolaasphalt.co.th หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น